## **PRODUKTINFORMATION**

# AP-CORR® 2300

# **WASSERBASIERTES UNIVERSALSCHUTZWACHS**

LUFTTROCKNENDER TROPFGEHEMMTER KORROSIONSSCHUTZ



V03 | DEU | 23.12.2022 | Seite 1/2

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

AP-CORR® 2300 ist ein aromaten- und lösemittelfreies Korrosionsschutzwachs auf Wasserbasis in geprüfter Erstausrüster Qualität. AP-CORR® 2300 bildet eine glänzende, geschlossene und wachsartige Beschichtung und erfüllt die Anforderungen der Korrosionsschutzklasse C4 (DIN EN ISO 12944) bei empfohlener Schichtstärke und Anwendung.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

AP-CORR® 2300 ist geeignet für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Maschinen und Maschinenteilen sowie Anlagen aus Leicht- und Buntmetallen, Eisen- und Stahllegierungen, Zinkpassivierungen sowie anderen unlackierten und passivierten Oberflächen. AP-CORR® ist speziell geeignet zur Anwendung als Hohlraumschutz mit optimiertem CO2-Fussabdruck zur Flächenbeschichtungen von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosserien, Maschinen und Anlagen wie z.B. Hohlträger und Schalenkonstruktionen mit einfachen Geometrien.

#### **VORTEILE**

- SEHR GUTER LANGZEITKORROSIONSSCHUTZ
- SICHERER SCHUTZ MIT TROPFHEMMUNG
- EINFACHE ANWENDUNG UND NEBELFREIE
  VERSPRÜHBARKEIT
- GEEIGNET FÜR APPLIKATIONEN IN TEMPERA
  TURKRITISCHEN BEREICHEN
- | KENNZEICHNUNGSFREI

#### **ANWENDUNG**

#### **VERARBEITUNGSHINWEISE**

Das Produkt vor Gebrauch gründlich aufrühren und auf die empfohlene Verarbeitungstemperatur von 10 °C bis 25 °C bringen. Die Anwendung kann direkt im trockenen Hohlraum erfolgen. Die Applikation des gebrauchsfertigen Produktes kann durch Airmix- oder Druckluft-Spritzen im gleichmäßig geschlossenen Film auf die vorbereitete Oberfläche erfolgen, wobei örtliche Überschüsse zu vermeiden sind. Die empfohlene Trockenschichtdicke liegt bei mindestens 50 µm. Die Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur. Die Beschichtung ist tropffrei nach 30 Minuten und durchgetrocknet nach 12 Stunden.

### REINIGUNG

Die Reinigung des Werkzeuges erfolgt bei flüssigem oder nur leicht angetrocknetem Material mit einem feuchten Tuch. Zur Entfernung von angetrocknetem Material und Overspray wird Reiniger AP-PURE <sup>®</sup> 7059 (74070590) empfohlen.

#### **ENTSORGUNG**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.



### **PRODUKTINFORMATION**

# AP-CORR® 2300

# **WASSERBASIERTES UNIVERSALSCHUTZWACHS**

LUFTTROCKNENDER TROPFGEHEMMTER KORROSIONSSCHUTZ



V03 | DEU | 23.12.2022 | Seite 2/2

## TYPISCHE KENNWERTE 1

EIGENSCHAFT	METHODE	EINHEIT	WERT
Aussehen	036.000Q		beige Flüssigkeit
Feststoffgehalt	010.000Q	%	58
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm³	0,960
pH-Wert	015.000Q		9,00
Viskosität bei 23 °C (760 1/s)	005.000Q	mPas	125
Laufstrecke bei 23 °C	022.000Q	cm	9,0
Salzsprühnebelprüfung <sup>2</sup>	DIN EN ISO 9227	h	> 720
Kondenswasser-Konstantklima-Test <sup>2</sup>	DIN EN ISO 6270-2	h	> 720
VDA-Wechseltest <sup>2</sup>	VDA 621-415	Runden	> 10

<sup>1)</sup> Die angegebenen Daten sind circa Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

## **LOGISTIK**

#### TRANSPORT UND LAGERUNG

Das Produkt muss frostfrei, vor Sonnenlicht und Hitze geschützt in einem geschlossenen Behälter transportiert und gelagert werden (Lagerklasse 12).

#### **HALTBARKEIT**

Bei sachgemäßem Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C beträgt die Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde 18 Monate.

#### **GESUNDHEIT UND SICHERHEIT**

Die Einstufung und Kennzeichnung unserer Produkte erfolgt auf EU-Ebene gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) und außerhalb des EWR gemäß GHS (Globally Harmonized System). Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen der REACH-VO (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 und Anhang II bzw. der ISO-Norm 11014 – jeweils in der derzeit gültigen Fassung. Zur Bewertung der Nachhaltigkeit der Produkte wird der Leitfaden für Nachhaltige Chemie des Umweltbundesamtes herangezogen. Die gefährlichen Eigenschaften der Produkte haben wir in unserem PFINDER-SAFETY-SCORE entsprechend dargestellt, so dass sie sich auf einen Blick erfassen lassen. Weitere Informationen dazu finden sich unter pfinder.de/de/nachhaltigkeit/pss.



#### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Diese Produktinformation enthält weder die Garantie einer Beschaffenheit, Haltbarkeit oder Wirkung des Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft. Vielfältige, insbesondere auch klimatisch und anwendungsbezogene Einflussfaktoren können die Wirkung des Produktes beeinflussen. Wir weisen darauf hin, dass mögliche (externe) Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung des Produktes nicht ausgeschlossen werden können. Die Informationen in dieser Produktinformation entbindet den Anwender daher nicht davon, die Verwendung eines von ihm ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen. Hierfür stellen wir auf Wunsch auch gerne Proben zur Verfügung (Gebindegrößen auf Anfrage). Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus der unsachgemäßen Lagerung und Anwendung aus. Geltende Gesetze und Bestimmungen hat der Anwender in eigener Verantwortung zu beachten; eventuell erforderliche Genehmigungen sind vom Anwender auf eigene Kosten einzuholen.

Bei empfohlener Schichtstärke auf kaltgewalztem Stahl